

Twilight SPACE

EN Use: Privacy and glare protection, sun protection

- 100% PVC-free
- High weather-fastness
- Ideal summer heat protection
- Optimum glare protection and visibility at the same time
- Textile character
- Odorless
- Flame-retardant
- Suitable for indoor and outdoor use

DE Anwendung: Sicht- und Blendschutz, Sonnenschutz

- 100 % PVC-frei
- Hohe Wetterbeständigkeit
- Idealer sommerlicher Wärmeschutz
- Optimaler Blendschutz bei guter Durchsicht
- Textiler Charakter
- Geruchsneutral
- Schwer entflammbar
- Innen und außen einsetzbar

FR Utilisation: Tissus occultants et anti-éblouissement, protection solaire


- 100 % sans PVC
- Haute résistance aux intempéries
- Protection idéale contre la chaleur estivale
- Bonne visibilité et protection anti-éblouissement optimale
- Aspect textile
- Inodore
- Difficilement inflammable
- Utilisation en extérieur et en intérieur

IT Applicazione: protezione dalla vista e dall'abbagliamento, protezione solare

- 100 % assenza di PVC
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Protezione ideale dal calore estivo
- Protezione dall'abbagliamento ottimale con buona vista verso l'esterno
- Carattere tessile
- Inodore
- Ignifugo
- Impiegabile all'interno e all'esterno




SATTLER



291 A70 | Atlas




220



291 A75 | Calypso




220



275 AA7 | Methis



220



265 A22 | Thebe



220

PVC
FREE

TWILIGHT

THE FABRIC FOR A NEW GENERATION.

SPACE

Twilight SPACE

FACTS

PVC
FREE

	PES / PAC Specialconstruction	DIN 60 001		291 A70: 300 g / m² 291 A75: 300 g / m² 275 AA7: 235 g / m² 265 A22: 235 g / m²	DIN EN 12127
	220 cm			0,6 mm	
	min. 7	DIN EN ISO 105-B02		291 A70 & 291 A75: DIN 4102-1 EU-EN 13501-1	B1 B-s1, d0

Physical radiation parameter and performance appraisal to DIN EN 14501 Standard
Strahlungsphysikalische Parameter und Leistungsbeurteilung nach DIN EN 14501
Paramètres physiques de rayonnement et évaluation de la performance selon DIN EN 14501
Parametri fisico-chimici d'irradiazione evalutazione della prestazione secondo la norma DIN EN 14501





	T _v %	T _s %	R _s %	A _s %	g _{tot} %					OF	Ra **
291 A70 Atlas	5,3	5,7	31,4	62,9	7	4	3	1	2	3,9	99,0
291 A75 Calypso	5,7	6,4	34,0	59,6	6	4	2	2	2	3,9	99,0
275 AA7 Methis	7,1	7,2	37,0	55,8	7	4	1	3	1	4,5	99,0
265 A22 Thebe	9,3	9,3	33,9	56,8	8	4	1	2	2	5,4	99,0

Ra: Colour rendering index
OF: Openess Factor

- flame-retardant
schwer entflammbar
difficilement inflammable
ignifugo
- suitable for indoor and outdoor use
für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
usage en intérieur et en extérieur
adatto all'utilizzo per interni ed esterni
- 100 % PVC-free
100 % PVC-frei
100 % sans PVC
100 % senza PVC
- light fastness and weather resistance
licht- und wetterecht
solide à la lumière et résistant
resistente alla luce e alle intemperie

• **EN:** Vertical use: g_{tot} calculation according to DIN EN ISO 52022-3 double glazed with heat protection U = 1,2 | g = 0,59 (reference glass C according to DIN 14501 for outdoor use).
Indication: The information is subject to technical changes and product enhancements. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of +/-5%. All data shown here is based on our current state of knowledge and is not legally binding.
• **DE:** Einsatz im Senkrecht-Bereich: Berechnung g_{tot} nach DIN EN ISO 52022-3 Zweifachglas mit Wärmeschutz U = 1,2 | g = 0,59 (Referenzglas C nach DIN EN 14501 im Außeneinsatz).
Hinweis: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 5 %. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.
• **FR:** Application pour les stores verticaux : Calcul du g_{tot} selon DIN EN ISO 52022-3 protection thermique à double vitrage U = 1,2 | g = 0,59 (vitre de référence C selon DIN 14501 pour un usage en extérieur).
Remarque: Sous réserve de toutes améliorations techniques. Toutes valeurs mentionnées sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/- 5 %. Les indications correspondent à nos connaissances actuelles et sont communiquées à titre informatif sans obligation juridique.
• **IT:** Utilizzo nel campo verticale: Calcolo g_{tot} secondo la norma DIN EN ISO 52022-3 protezione termica a doppia vetratura U = 1,2 | g = 0,59 (vetro di riferimento C secondo la norma DIN 14501 nell'utilizzo per esterni).
Avvertenza: si riservano modifiche, che servono al progresso tecnico. I valori senza indicazione di tolleranza sono valori nominali con una tolleranza del +/-5 %. Le indicazioni corrispondono al nostro attuale livello di conoscenza e devono informare senza alcun vincolo giuridico.

** Legend / Legende / Légende / Leggenda: www.world-of-sattler.com -> Downloads



Sun radiation | Sonnenstrahlung | Rayonnement de soleil | Radiazione solare

T_v

EN: Light transmission degree in %: the the amount of visible light expressed as percentage going through the fabric.
DE: Lichttransmissionsgrad in %: Wie viel Prozent des auf den Stoff auftreffenden sichtbaren Lichts werden durchgelassen.
FR: Degré de transmission de lumière visible en % : Représente le pourcentage de lumière qui traverse le tissu.
IT: Grado di trasmissione della luce visibile in %: quanta percentuale della luce passa attraverso il tessuto.

T_s

EN: Solar transmittance in %: the total amount of radiation expressed as percentage going through the fabric (UV + visible light + IR).
DE: Strahlungstransmissionsgrad in %: Wie viel Prozent der auf den Stoff auftreffenden Gesamtstrahlung (UV + sichtbares Licht + Infrarot) werden durchgelassen.
FR: Degré de transmission des rayons en % : Représente le pourcentage des rayons (UV + lumière visible + lumière infrarouge) qui traversent le tissu.
IT: Grado di trasmissione raggi in %: quanta percentuale della radiazione totale passa attraverso il tessuto (UV + luce visibile + raggi infrarossi).


R_s

EN: Solar reflectance in %: total amount of solar radiation (UV + visible light + IR) expressed as percentage reflected by the fabric.
DE: Strahlungsreflexionsgrad in %: Wie viel Prozent der auf den Stoff auftreffenden Gesamtstrahlung (UV + sichtbares Licht + Infrarot) werden zurückgeworfen.
FR: Degré de réflexion des rayons en % : Représente le pourcentage des rayons (UV + lumière visible + lumière infrarouge) reflétés.
IT: Grado di riflessione della radiazione in %: quanta percentuale della radiazione totale viene riflessa dal tessuto (UV + luce riflessa + raggi infrarossi).

A_s

EN: Solar absorptance in %: the total amount of radiation (UV + visible light + IR) expressed as percentage absorbed by the fabric.
DE: Strahlungsabsorptionsgrad in %: Wie viel Prozent der auf den Stoff auftreffenden Gesamtstrahlung (UV + sichtbares Licht + Infrarot) werden aufgenommen.
FR: Degré d'absorption des rayons en % : Représente le pourcentage des rayons (UV + lumière visible + lumière infrarouge) absorbés par le tissu.
IT: Grado di assorbimento della radiazione in %: quanta percentuale della radiazione totale viene assorbita dal tessuto (UV + luce visibile + raggi infrarossi).

100 % Light incidence/Solar energy
100 % Lichteinfall/Sonnenenergie
100 % Incidence de la lumière/Energie solaire
100 % Incidenza della luce /energia solare



T_s=Transmission
5,7 %
R_s=Reflexion
31,4 %
A_s=Absorption
62,9 %
T_s + R_s + A_s = 100 %

291 A70 Atlas

www.sattler-twilight.com

SATTLER
thinking highTEX

© 2019 Sattler SUN-TEX | Twilight SPACE DEENFRIT 4.3