

DE: Wasserabstoßend, fäulnis-
hemmend, öl- und schmutzabweisend
ausgerüstet (AATCC 118); PVC-frei.

EN: Water repellent, rot retardant, oil-
and dirt repellent finish (AATCC 118);
PVC free.

FR: Traitement hydrofuge, impu-
trescible, repoussant l'huile et la
poussière (AATCC 118); sans PVC.)

Qualität / Quality / Qualité

297 PEARL

Anwendungen / Applications / Applications



Kette/warp/chaîne:
Schuss/weft/trame:

Special fabric
construction PES



330 g/m²

DIN EN 12127



60 lfm/rm/ml



260 cm



155 daN/5 cm

DIN EN ISO 13934-1



105 daN/5 cm

DIN EN ISO 13934-1



Kette/warp/chaîne:
43 %
Schuss/weft/trame:
33 %

DIN EN ISO 13934-1



Kette/warp/chaîne: **4,5 daN**
Schuss/weft/trame: **3,0 daN**

DIN EN ISO 13937-2



70

EN 24 920



min. 7
(weiß/white/blanc: min. 5)

DIN EN ISO 105-B02



EU-EN 13501-1
DIN 4102

B-s2,d0
B1



Spezial-Eigenschaften / Special Features / Propriétés spéciales



Reinigung & Pflege / Clean & Care / Nettoyage & Entretien



Hinweis: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von $\pm 5\%$. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Für andere Einsatzzwecke ist die schriftliche Zustimmung der Sattler SUN-TEX GmbH einzuholen. Ohne die Zustimmungserklärung der Sattler SUN-TEX GmbH wird für andere als die angegebene Anwendung(en) keine Haftung übernommen. Die in den Datenblättern angegebenen technischen Daten sind Erfahrungswerte aus laufenden Produktionen und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Sie beziehen sich auf die gelieferte Ware im Ursprungszustand ohne Ver- und Bearbeitung durch den Kunden. Die Zurverfügungstellung der Daten erfolgt nur zu Informationszwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es befreit den Kunden nicht davon, vor Ver- und Bearbeitung des Produkts eine selbständige Prüfung auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck und der daraus folgenden Haftung vorzunehmen.

Note: Subject to change depending on technical upgrades. Values indicated without their specific tolerance levels are nominal values with a tolerance of $\pm 5\%$. All data presented is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. Sattler SUN-TEX GmbH must give their written consent to uses other than specified. No liability will be granted without the prior written consent of Sattler SUN-TEX GmbH for usages other than herein specified. The technical data in the material data sheet is based on experience from current productions and does not constitute any quality agreement. This data refers to goods in ex-works condition without any processing or handling by the customer. The given data is informative only and merely serves as a guide. It will in no way release the customer from checking the suitability of the intended use or of any resulting liability, before processing and/or treatment.

Note: Sous réserve de modifications techniques. Les données indiquées sans tolérances s'entendent comme valeurs nominales avec une tolérance de $\pm 5\%$. Elles correspondent à notre niveau actuel de connaissances techniques et se veulent uniquement informatives, sans aucune portée juridique. En cas d'une utilisation contraire aux recommandations, le consentement exprès de Sattler SUN-TEX GmbH est requis, faute de quoi Sattler SUN-TEX GmbH n'assurera aucune responsabilité. Les données techniques indiquées dans cette fiche technique se basent sur l'expérience des productions en cours et ne se comprennent pas comme convention de qualité. Elles se basent sur la marchandise dans son état d'origine sans traitement supplémentaire par le client. Les données indiquées s'entendent uniquement comme information et point de repère. Cela n'exempte pas le client de tester avant tout traitement si l'article convient à l'usage prévu et d'en assumer également la responsabilité.

