

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES

DE: Wasserabstoßend, fäulnishemmend und schmutzabweisend ausgerüstet; PVC-frei. Entspricht den Anforderungen der EN 13561:2015-8 (Pkt. 4.14.2 Textilien)
Einseitig spezialbeschichtet

EN: Water repellent, rot retardant and dirt repellent finish; PVC free. In compliance with the requirements of EN 13561:2015-8 (paragraph 4.14.2 fabrics)
One side: special coating

FR: Traitement hydrofuge, imputrescible, repoussant la poussière; sans PVC. Correspond aux exigences de la norme EN 13561:2015-8 (paragraphe 4.14.2 tissus)
D'un côté: revêtement spécial

Qualität / Quality / Qualité

330 VALORA

Anwendungen / Applications / Applications



Kette/warp/chaîne &
Schuss/weft/trame: DIN 60 001
solution dyed PAN - SPA yarn



Stop Rips



275 g/m² DIN EN 12127



60 lfm/rm/ml



170 cm, 260 cm*
* (nicht alle Farben, not all colors, pas tous dessins)



120 daN/5 cm DIN EN ISO13934-1



Kette/warp/chaîne:
34,0 Fäden/threads/fils /cm
Kette/warp/chaîne:
19,0 Fäden/threads/fils /cm
DIN EN 1049-2



75 daN/5 cm DIN EN ISO13934-1



> 1000 mm EN ISO 811



min. 7
(weiß/white/blanc: min.5) DIN EN ISO 105-B02



beschichtet/coated/revêtement:
80
Imprägniert/waterproof/imperméable:
80
EN 24 920



Blaumaßstab/Blue scale/échelle bleue (von/of/de 8)
(weiß/white/blanc: min.5)
Graumaßstab/grey scale/échelle de gris (von/of/de 5)
(weiß/white/blanc: min.3-4)

min. 7

min. 4-5

DIN EN ISO 105-B04



Spezial-Eigenschaften / Special Features / Propriétés spéciales



Reinigung & Pflege / Clean & Care / Nettoyage & Entretien



Hinweis: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von $\pm 5\%$. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Für andere Einsatzzwecke ist die schriftliche Zustimmung der Sattler SUN-TEX GmbH einzuholen. Ohne die Zustimmungserklärung der Sattler SUN-TEX GmbH wird für andere als die angegebene Anwendung(en) keine Haftung übernommen. Die in den Datenblättern angegebenen technischen Daten sind Erfahrungswerte aus laufenden Produktionen und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Sie beziehen sich auf die gelieferte Ware im Ursprungszustand ohne Ver- und Bearbeitung durch den Kunden. Die Zurverfügungstellung der Daten erfolgt nur zu Informationszwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es befreit den Kunden nicht davon, vor Ver- und Bearbeitung des Produkts eine selbständige Prüfung auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck und der daraus folgenden Haftung vorzunehmen.

Note: Subject to change depending on technical upgrades. Values indicated without their specific tolerance levels are nominal values with a tolerance of $\pm 5\%$. All data presented is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. Sattler SUN-TEX GmbH must give their written consent to uses other than specified. No liability will be granted without the prior written consent of Sattler SUN-TEX GmbH for usages other than herein specified. The technical data in the material data sheet is based on experience from current productions and does not constitute any quality agreement. This data refers to goods in ex-works condition without any processing or handling by the customer. The given data is informative only and merely serves as a guide. It will in no way release the customer from checking the suitability of the intended use or of any resulting liability, before processing and/or treatment.

Note: Sous réserve de modifications techniques. Les données indiquées sans tolérances s'entendent comme valeurs nominales avec une tolérance de $\pm 5\%$. Elles correspondent à notre niveau actuel de connaissances techniques et se veulent uniquement informatives, sans aucune portée juridique. En cas d'une utilisation contraire aux recommandations, le consentement exprès de Sattler AG est requis, faute de quoi Sattler SUN-TEX GmbH n'assumera aucune responsabilité. Les données techniques indiquées dans cette fiche technique se basent sur l'expérience des productions en cours et ne se comprennent pas comme convention de qualité. Elles se basent sur la marchandise dans son état d'origine sans traitement supplémentaire par le client. Les données indiquées s'entendent uniquement comme information et point de repère. Cela n'exempte pas le client de tester avant tout traitement si l'article convient à l'usage prévu et d'en assumer également la responsabilité.

