

Musterausschreibungstext

LIAPORFIT

ALS BELASTBARE TROCKENSCHÜTTUNG UNTER DEM ESTRICH,
TROCKENESTRICH ODER VERLEGEPLATTEN

HERSTELLER UND BEZUGSQUELLE:

Lias Österreich GesmbH.
Fabrikstr. 11
A-8350 Fehring
Tel. (++43) 3155 / 2368-0
Fax. (++43) 3155 / 2368-20
Email: verkauf@liapor.at; www.liapor.at

PRODUKTBEZEICHNUNG:

Liaporfit ist ein selbstverdichtendes Schüttgut aus luftporendurchsetzten, keramischen, formstabilen Blähton und wird um eine optimale Verdichtung am Bestimmungsort zu erreichen in einem aufeinander abgestimmten Verhältnis zwischen Rund - und Kantkorn abgemischt und in der Korngröße 1-4 mm angeboten. Durch das Aufbringen von Flächenlasten (Estrich/Trockenestrich/Verlegeplatte) verzahnen und verkralen sich Rund- und Kantkorn ineinander, dadurch keine Verdichtung notwendig.

SPEZIFIKATION UND EIGENSCHAFTEN:

Wärmeleitfähigkeit Lambda n: 0,095 W/mK
Korngröße: 1-4 mm
Kornform: Mischung Rundkorn/Kantkorn
Schüttdichte: 450 +/- 50 kg/m³
Druckspannung bei 10% Stauchung: 52 t/m²
Dampfdiffusionswiderstandszahl my: 3
Liaporfit ist keramisch, formstabil, nicht brennbar (A1), frostsicher, kapillARBrechend, säurebeständig, geruchlos, ungiftig, Nagetier-Ungezieferresistent und wärmedämmend.
Lieferform: Lose im Schubboden LKW, in 1 m³ BigBags oder in 50 Liter Säcken (33 Säcke pro Palette).

Belastbare Ausgleichsschüttung Blähton Körnung 1-4mm

Belastbare Ausgleichsschüttung aus Blähton Körnung 1 bis 4 mm rund und gebrochen liefern, einbauen und abziehen.
z.B. LIAPORFIT oder Gleichwertiges.

Mittlere Einbaudicke von _____ cm. Mit einer Blähtonkörnung von 1 bis 4 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m³ PP:

Musterausschreibungstext

LIAPOR HOHLRAUMFÜLLUNG / TROCKENSCHÜTTUNG

ALS HOHLRAUMFÜLLUNG ZWISCHEN POLSTERHÖLZERN ODER HOLZBALKEN

HERSTELLER UND BEZUGSQUELLE:

Lias Österreich GesmbH.

Fabrikstr. 11

A-8350 Fehring

Tel. (++43) 3155 / 2368-0

Fax. (++43) 3155 / 2368-20

Email: info@liapor.at; www.liapor.at

PRODUKTBEZEICHNUNG:

Liapor-Trockenschüttung lässt sich als wärme- und schalldämmende Schüttung leicht und schnell verarbeiten. ist besonders dafür geeignet, Hohlräume bei mehrschichtig aufgebauten Böden, bei Holzbalkendecken oder Gewölben, aufzufüllen.

SPEZIFIKATION UND EIGENSCHAFTEN:

Wärmeleitfähigkeit Lambda n: 0,089 W/mK

Korngröße: 4-8 oder 8-16 mm

Kornform: Rundkorn

Schüttdichte: ca. 350 kg/m³ (Körnung 4-8 mm), ca. 325 kg/m³ (Körnung 8/16mm)

Dampfdiffusionswiderstandszahl my: 3

Liapor ist keramisch, formstabil, nicht brennbar (A1), frostsicher, kapillarbrechend, säurebeständig, geruchlos, ungiftig, Nagetier-Ungezieferresistent und wärmedämmend.

Lieferform: Lose im Schubboden LKW, im 1 m³ BigBag oder in 50 Liter Säcken (33 Säcke pro Palette).

Wärmedämmende Hohlraumfüllung Blähton Körnung 4-8mm

Beschüttung aus Blähton Körnung 4 bis 8 mm liefern, einbauen und abziehen.

z.B. LIAPOR 4/8 oder Gleichwertiges.

Mittlere Einbaudicke von _____ cm. Mit einer Blähtonkörnung von 4 bis 8 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m³ PP:

Wärmedämmende Hohlraumfüllung Blähton Körnung 8-16mm

Beschüttung aus Blähton Körnung 8 bis 16 mm

liefern, einbauen und abziehen.

z.B. LIAPOR 8/16 oder Gleichwertiges.

Mittlere Einbaudicke von _____ cm. Mit einer Blähtonkörnung von 8 bis 16 mm.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m³ PP:

Musterausschreibungstext

LIAPOR FUNDATHERM

ALS ZEMENTGEBUNDENE BESCHÜTTUNG UNTER DEM ESTRICH

HERSTELLER UND BEZUGSQUELLE:

Lias Österreich GesmbH.
Fabrikstr. 11
A-8350 Fehring
Tel. (++43) 3155 / 2368-0
Fax. (++43) 3155 / 2368-20
Email: info@liapor.at; www.liapor.at

PRODUKTBEZEICHNUNG:

Liapor-Fundatherm eignet sich zum Ausgleich größerer Höhenunterschiede und als formstabile Schicht z.B. bei Massiv-, Holzbalken- und Gewölbedecken. Es ist kein Verdichten notwendig, durch die hohe Druckfestigkeit nach dem Aushärten kommt es zu keinen Setzungen.

SPEZIFIKATION UND EIGENSCHAFTEN:

Wärmeleitfähigkeit λ n: 0,13 W/mK
Korngröße: 4-8 oder 8-16 mm
Kornform: Rundkorn
Betonrohddichte trocken ca. 500 kg/m³
Druckfestigkeit: $\geq 0,5$ N/mm²
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ : 5
Liapor-Fundatherm ist hoch druckfest, formstabil, nicht brennbar (A1), frostsicher, kapillARBrechend, drainierend, geruchlos, ungiftig, Nagetier-Ungezieferresistent und wärmedämmend.
Einbringung: mit der Estrichpumpe oder dem Silo-LKW (50 m³) im System X1000 (nur Körnung 4-8mm) oder mit dem Mischwagen + Schiebetruhe. Fundatherm kann auch selbst gemischt werden (1000 Liter Liapor, 100 kg Zement, 80 kg Wasser).

Höhenausgl.Blähton zem.geb.100kg Körn.4/8

Mittlere Einbaudicke von _____ cm. Mit einer Blähtonkörnung von 4 bis 8 mm.
z.B. Liapor-Fundatherm oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L:..... S:..... EP:..... 0,00 m² PP:.....

Höhenausgl.Blähton zem.geb.100kg Körn.8/16

Mittlere Einbaudicke von _____ cm. Mit einer Blähtonkörnung von 8 bis 16 mm.
z.B. Liapor-Fundatherm oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L:..... S:..... EP:..... 0,00 m² PP:.....

Gefällebeton wd.0,5R Körn.4/8

Mittlere Einbaudicke von _____ cm. Mit einer Blähtonkörnung von 4 bis 8 mm.
z.B. Liapor-Fundatherm oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L:..... S:..... EP:..... 0,00 m² PP:.....

Gefällebeton wd.0,5R Körn.8/16

Mittlere Einbaudicke von _____ cm. Mit einer Blähtonkörnung von 8 bis 16 mm.
z.B. Liapor-Fundatherm oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L:..... S:..... EP:..... 0,00 m² PP:.....