

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUFOAM VIBRATION 510plus



Liefernachweis

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m ²	Schwingungsisolierung REGUFOAM vibration 510plus gemäß Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499 • Untergrund reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen entfernen. • REGUFOAM vibration Stumpf gestoßen und lückenlos verlegen. • Bei mehrlagiger Verlegung die Lagen versetzt anordnen. • Nach der Verlegung die Dämmbahn mit einer handelsüblichen PE-Folie (0,2 mm) abdecken. Schwingungsisolierung basierend auf gemischtzelligem Polyurethanschaum (PUR). Fabrikat: REGUFOAM Schwingungsisolierung Typ: vibration 510plus oder gleichwertig Lieferform, ab Lager: Platten Länge: 1.500 mm, Breite: 1.000 mm, Dicke: 12,5 mm und 25,0 mm Sonderdicken, Sonderlängen, Stanzteile, Wasserstrahlschneiden und selbstklebende Ausrüstung möglich • Statische Dauerlast: 0,22 N/mm² • Lastspitzen: 4,0 N/mm² • Zugfestigkeit – Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 2,4 N/mm² • Reißdehnung – Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 240% • Weiterreißwiderstand – Anlehnung an DIN ISO 34-1: 9,3 N/mm² • Statischer Elastizitätsmodul – Anlehnung an EN 826: 1,1 – 1,7 N/mm² • Dynamischer Elastizitätsmodul – Anlehnung	€/m ²	€

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUFOAM VIBRATION 510plus



Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
an DIN 53513: 2,2 – 3,7 N/mm ²				

Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist
(gem. §§ 18 Abs. 1 und 21 Abs. 1
Musterbauordnung [MBO]) vom Bieter bei
abweichenden Produkten bei Angebotsabgabe
vorzulegen.

Summe: €