

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL VIBRATION 480



Liefernachweis

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m ²	Schwingungsisolierung REGUPOL vibration 480 gemäß Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500 • Untergrund reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen entfernen. • REGUPOL vibration Stumpf gestoßen und lückenlos verlegen. • Bei mehrlagiger Verlegung die Lagen versetzt anordnen. • Nach der Verlegung die Dämmbahn mit einer handelsüblichen PE-Folie (0,2 mm) abdecken. Schwingungsisolierung basierend auf Gummifasern, gebunden mit hochelastischen Polyurethan-Kautschuk, volumenelastisch. Fabrikat: REGUPOL Schwingungsisolierung Typ: vibration 480 oder gleichwertig Lieferform, ab Lager: Rollen Länge: 10.000 mm, Breite: 1.250 mm, Dicke: 15 mm Platten - und Streifenware auf Anfrage • Statische Dauerlast: 0,15 N/mm² • Lastspitzen: 0,25 N/mm² • Zugfestigkeit – Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,36 N/mm² • Reißdehnung – Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 55% • Weiterreißwiderstand – Anlehnung an DIN ISO 34-1: 4,5 N/mm² • Statischer Elastizitätsmodul – Anlehnung an EN 826: 0,25 – 0,8 N/mm² • Dynamischer Elastizitätsmodul – Anlehnung an DIN 53513: 1,2 – 3,3 N/mm²	€/m ²	€

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL VIBRATION 480



Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
		Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist (gem. §§ 18 Abs. 1 und 21 Abs. 1 Musterbauordnung [MBO]) vom Bieter bei abweichenden Produkten bei Angebotsabgabe vorzulegen. Nachhaltigkeitszertifikate: • EPD- Environmental Product Declaration • Cradle to cradle certified® Bronze		

Summe: €