

REGUFOAM VIBRATION 400 plus

Liefernachweis REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24 57319 Bad Berleburg +49 2751 803-0 info@regupol.de www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheits- preis	Gesamt
1	m²	Schwingungsisolierung REGUFOAM vibration 400plus gemäß Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-499	€/m²	€
		 Untergrund reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen entfernen. REGUFOAM vibration Stumpf gestoßen und lückenlos verlegen. Bei mehrlagiger Verlegung die Lagen versetzt anordnen. Nach der Verlegung die Dämmbahn mit einer handelsüblichen PE-Folie (0,2 mm) abdecken. 		
		Schwingungsisolierung basierend auf gemischtzelligem Polyurethanschaum (PUR).		
		Fabrikat: REGUFOAM Schwingungsisolierung Typ: vibration 400plus oder gleichwertig Lieferform, ab Lager: Platten Länge: 1.500 mm, Breite: 1.000 mm, Dicke: 12,5 mm und 25,0 mm		
		Sonderdicken, Sonderlängen, Stanzteile, Wasserstrahlschneiden und selbstklebende Ausrüstung möglich		
		 Statische Dauerlast: 0,11 N/mm² Lastspitzen: 3,0 N/mm² Zugfestigkeit – Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 1,5 N/mm² Reißdehnung – Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 220% Weiterreißwiderstand – Anlehnung an DIN ISO 34-1: 6,0 N/mm² Statischer Elastizitätsmodul – Anlehnung an 		
		 EN 826: 0,6 – 1,0 N/mm² Dynamischer Elastizitätsmodul – Anlehnung 		

AUSSCHREIBUNGSTEXT



REGUFOAM VIBRATION 400 plus

Position Menge Leistungsumfang Einheitspreis Gesamt

an DIN 53513: 1,2 – 2,0 N/mm²

Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist (gem. §§ 18 Abs. 1 und 21 Abs. 1 Musterbauordnung [MBO]) vom Bieter bei abweichenden Produkten bei Angebotsabgabe vorzulegen.

Summe: €