

PRODUKTDATENBLATT

FIGO AMADE DACH- UND FASSADENPLATTE

MATERIAL

voestalpine corrender Trägerwerkstoff, feuerverzinktes Stahlband 0,55 mm mit 120 g Zink-Magnesium-Auflage, Vorderseite **voestalpine colofer®** matt grob organisch beschichtet 35 µm, Rückseite Polyesterbeschichtung 25 µm

OBERFLÄCHE

Highline matt grob

Highline matt grob Stucco dessinert

GRÖSSE

FIGO AMADE Dach- und Fassadenplatte 1/1	931 x 358 mm
FIGO AMADE Dach- und Fassadenplatte 1/2	485 x 358 mm
FIGO AMADE Dach- und Fassadenplatte XL	1.377 x 358 mm

GEWICHT

FIGO AMADE Dach- und Fassadenplatte 1/1	6,85 kg/m ²
---	------------------------

PLATTENBEDARF

FIGO AMADE Dach- und Fassadenplatte 1/1	3,5 Stk/m ²
---	------------------------

DACHNEIGUNG

ab 7° mit Einschränkungen*

ab 10° ohne Einschränkungen

UNTERKONSTRUKTION

Verlegung auf Vollschalung mind. 24 mm oder Lattung mind. 30 x 50 mm

BEFESTIGUNG

3 Stk. Rillennägel auf 3 Stk. fix vormontierte Hafte, 10,5 Hafte je m²

FARBEN

4 Standardfarben

ANTHRAZIT
Glatt & Stucco

TESTA DI MORO
Glatt & Stucco

STAUBGRAU
Glatt & Stucco

KUPFERBRAUN
Glatt & Stucco

VERWENDUNG

Neueindeckung und Sanierung

* Ohne Durchdringungen, ohne Ichsen und bei einer Schneelast unter 200 kg/m² kann die Dachneigung auf 7° reduziert werden. Eine schriftliche Freigabe durch die FIGO Technikabteilung ist dazu erforderlich.