

	Prüfnorm	Anforderungen	Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion	
			noravant™	
			seneo uneo	timber
CE-Konformität	EN 14041		Hersteller: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim	
DoP-Nr.	EN 14041		0035	0042
Wärmeleitfähigkeit	EN 10456	$\lambda = 0,25 \text{ W/(m·K)}$	← Erfüllt →	← Erfüllt →
Gleitreibungskoeffizient	EN 13893	DS	← Erfüllt →	← Erfüllt →
Brandklasse	EN 13501-1	Unverklebt	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1, verklebt
Brandklasse	EN 13501-1	Verklebt auf mineralischem Untergrund	B _{fl} -s1	C _{fl} -s1
Eigenschaften nach EN 1817				
Dicke	EN ISO 24346	Mittelwert ± 0,15 mm nach EN 1817	← 2.0 mm →	← Erfüllt →
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	± 0,4 %	← ± 0,3 % →	← Erfüllt →
Biegsamkeit	EN ISO 24344, Verfahren A	Dorndurchmesser 20 mm, keine Rissbildung	← Erfüllt →	← Erfüllt →
Härte	ISO 48-4	≥ 75 Shore A nach EN 1817	← 96 Shore A →	← Erfüllt →
Resteindruck	EN ISO 24343	Mittelwert ≤ 0,15 mm b. Dicke < 2,5 mm	← 0,02 mm →	← Erfüllt →
Abriebfestigkeit bei 5 N Auflast	ISO 4649, Verfahren A	≤ 250 mm ³	← 100 mm ³ →	← Erfüllt →
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	ISO 105-B02, Verfahren 3	Mindestens Stufe 6 des Blaumaßstabs; ≥ Stufe 3 des Graumaßstabs	← Erfüllt →	← Erfüllt →
Klassifizierung	EN ISO 10874	Gewerblich/Industriell	← 34/42 →	← Erfüllt →
Zusätzliche technische Eigenschaften				
Toxizität der Brandgase	DIN 53436		Freiwerdende Schwelgase toxikologisch unbedenklich	
Rutschhemmung	DIN EN 16165	Gemäß DGUV 108-003	← R 10 →	
			A	
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 10140-3		← 5 dB →	
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987		Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit**	
Elektrische Isolierfähigkeit	EN 1081 R1		← > 10 ¹⁰ Ohm →	
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen	EN 1815		Antistatisch, Aufladung bei Gummisohlen < 2 kV	
Stuhlrollenversuch	EN ISO 4918		Geeignet bei Verwendung von Stuhlrollen, Typ W, nach EN 12529	
Fußbodenheizung	EN 1264-2		← Geeignet, max. 35 °C →	

* 6h bei 50° C

** Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

EN 1817: Spezifikation für homogene und heterogene ebene Elastomer-Bodenbeläge

Produktionsbedingte Farbabweichungen sowie technische Veränderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, behalten wir uns vor.