

Ausschreibungsempfehlung Bodenbelag aus Kautschuk
norament[®] 975 LL (serra)
(wiederaufnehmbar)

Pos.	Menge	Positionsbeschreibung	Einzel- preis	Gesamt- preis
	m ²	Liefern und Verlegen von beschichtungs- und lackfreiem, wiederaufnehm- barem Bodenbelag aus Kautschuk. Um eine wirtschaftliche Reinigung während der gesamten Nutzungsdauer sicherzustellen, muss der Belag dauerhaft ohne Oberflächenbeschichtung zu unterhalten sein. Dazu muss die Belagsoberfläche werksseitig dicht und ge- schlossen sowie zusätzlich nachvernetzt sein. Der Belag muss den Anforderungen der EN 1817 entsprechen. Der Belag muss folgende Kriterien in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit nachweislich erfüllen: • Finnische Emissionsklassifizierung M1 oder gleichwertig. • Die CO₂-Neutralität des Produktes über den gesamten Produktlebenszyk- lus hinweg ist nachzuweisen. Dies bedeutet, dass während des gesamten Produktlebenszyklus kein CO₂ ausgestoßen wird oder der im gesamten Produktlebenszyklus entstehende CO₂-Ausstoß durch geeignete Maß- nahmen wie etwa den Erwerb entsprechender Emissionsminderungs- zertifikate kompensiert wird. Die nachstehenden technischen Anforderungen (gemittelte Prüfwerte der lau- fenden Produktion) sind nach Aufforderung zu belegen. • Brandverhalten nach EN 13501-1: Bfl-s1, unverklebt. • Frei von chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen. • Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815: antistatisch, Aufladung < 2 kV. • Abrieb nach ISO 4649, mittlerer Volumenverlust bei 5 N Belastung: 150 mm³. • Rutschsicherheitseinstufung nach DIN 51130 (DGUV 108-003): R10, ohne zusätzliche Beschichtung. • Ergonomisches Verhalten, Härte nach ISO 48-4: 85 Shore A. • Für Fußbodenheizung nach EN 1264-2 bis max. 35° C geeignet. 3,5 mm Gesamtdicke, davon Nutzschichtdicke ca. 1,6 mm, dreischichtiger Aufbau: Oberzug, Armierungseinlage und elastisches Kompaktunterteil. Trittschallverbesserungsmaß nach ISO 10140-3: 8 dB. Der Bodenbelag ist unverfugt zu verlegen. Dichte, geschlossene Oberfläche (hochdruckgepresst) mit flacher Relief- struktur, Profiltiefe max. 0,4 mm. Kautschukbelag mit feinem Korndesign. Granulatgröße: ca. 1,4 mm. Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm. Fliesen: ~ 1000 mm x 500 mm, gestanzt Hersteller / Typ: (vom Bieter einzutragen)		

Ausschreibungsempfehlung Bodenbelag aus Kautschuk
norament[®] 975 LL (serra)
(wiederaufnehmbar)

		Alternativ: Position wie oben, jedoch mit angefasten Kanten zur stärkeren Hervorhebung des Fliesencharakters in der verlegten Fläche. 3,5 mm Gesamtdicke, davon Nuttschichtdicke ca. 1,6 mm, dreischichtiger Aufbau: Oberzug, Armierungseinlage und elastisches Kompaktunterteil. Trittschallverbesserungsmaß nach ISO 10140-3: 8 dB. Der Bodenbelag ist unverfugt zu verlegen. Dichte, geschlossene Oberfläche (hochdruckgepresst) mit flacher Reliefstruktur, Profiltiefe max. 0,4 mm. Kautschukbelag mit feinem Korndesign. Granulatgröße: ca. 1,4 mm. Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm. Fliesen: ~ 992 mm x 492 mm, gefast Hersteller / Typ: (vom Bieter einzutragen)		
--	--	--	--	--