

Ausschreibungsempfehlung Bodenbelag aus Kautschuk
norament[®] 992 grano

Pos.	Menge	Positionsbeschreibung	Einzel- preis	Gesamt- preis
	m ²	Liefern und Verlegen von beschichtungs- und lackfreiem Bodenbelag aus Kautschuk für höchste Beanspruchung, extrem kerbzäh und punktelastisch. Um eine wirtschaftliche Reinigung während der gesamten Nutzungsdauer sicherzustellen, muss der Belag dauerhaft ohne Oberflächenbeschichtung zu unterhalten sein. Dazu muss die Belagsoberfläche werkseitig dicht und geschlossen sowie zusätzlich nachvernetzt sein. Der Belag muss den Anforderungen der EN 1817 entsprechen. Der Belag muss folgende Kriterien in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit nachweislich erfüllen: - Die CO₂-Neutralität des Produktes über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg ist nachzuweisen. Dies bedeutet, dass während des gesamten Produktlebenszyklus kein CO₂ ausgestoßen wird oder der im gesamten Produktlebenszyklus entstehende CO₂-Ausstoß durch geeignete Maßnahmen wie etwa den Erwerb entsprechender Emissionsminderungszertifikate kompensiert wird. Die nachstehenden technischen Anforderungen (gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion) sind nach Aufforderung zu belegen: - Brandverhalten nach EN 13501-1: Cfl-s2, unverklebt. - Frei von chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen. - Elektrostatistisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815: antistatisch, Aufladung < 2 kV. - Abrieb nach ISO 4649, mittlerer Volumenverlust bei 5 N Belastung: 90 mm³. - Rutschsicherheitseinstufung nach DIN 51130 (DGUV 108-003): R9, ohne zusätzliche Beschichtung. - Ergonomisches Verhalten, Härte nach ISO 48-4: 70 Shore A. - Für Fußbodenheizung nach EN 1264-2 bis max. 35° C geeignet. - Gabelstaplergeeignet bis 6 N/mm². - Weiterreißwiderstand nach ISO 34-1: 45 kN/m. 9,0 mm dick, heterogener Belagsaufbau. Trittschallverbesserungsmaß nach ISO 10140-3: 15 dB. Der Bodenbelag ist unverfugt zu verlegen. Dichte, geschlossene Hammerschlagoberfläche (hochdruckgepresst) mit rundem, wellenähnlichem Verlauf, Profiltiefe max. 0,2 mm. Kautschukbelag mit kontrastreichem Granulatdesign. Granulatgröße: ca. 4,0 mm. Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm. Fliesen: ~ 1002 mm x 1002 mm, gestanzt Hersteller / Typ: '.....' (vom Bieter einzutragen)		

Ausschreibungsempfehlung Bodenbelag aus Kautschuk
norament[®] 992 grano

		Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. GEV-EMICODE EC 1 PLUS oder gleichwertig emissionsarmem 2-K PU-Klebstoff nach Herstellerempfehlung. Hersteller / Typ: '.....' (vom Bieter einzutragen)		
--	--	--	--	--