

TECTONIC HT Dämmplatte

Hoch druckfeste, durchgehend wasserabweisende (hydrophobiert), diffusionsoffene, nicht brennbare (A1) Dämmplatte aus TECTONIC-Mineralwolle zur Wärme- und Schalldämmung.

MW-EN 13162-T4-CS(10)50-TR10-PL(5)410-WS-WL(P)-MU1-AFr15

Produktarten nach ÖNORM B 6000: MW-WD, MW-PT

Anwendungsbereiche*:

- Oberste Geschoßdecke (begehbar ohne Belag, belastbar mit 450kg/m² unter lastverteilendem Belag, nicht für Wohnzwecke)
- Aufsparrendämmung
- Betonfertigteile (z.B. Sandwich-Fassadenplatten)
- Putzträgerplatte Wand / Decke / für innen / außen (verputzbar mit Leichtputz)
- Gebäudetrennwände, zweischalige Wände, Liftschächte
- Ortbetonwände, Ortbetondecken (in Schalung eingelegt, verputzbar mit Leichtputz, Farbbeschichtung)

* Die jeweiligen bauphysikalischen und statischen Anforderungen sind zu berücksichtigen.



Technische Eigenschaften	Daten	Einheit	Norm	
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,037	W/(m·K)	ÖNORM EN 13162	
Brandverhalten Euroklasse	A2-S1,d0		ÖNORM EN 13501-1	
Dickentoleranzklasse	T4		ÖNORM EN 823	
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	1		ÖNORM EN 12086	
Wasseraufnahme	WS, WL(P)		ÖNORM EN 12087	
Längenbezogener Strömungswiderstand AF_r	≥ 40	kPa·s/m ²	ÖNORM EN ISO 9053-1	
Zugfestigkeit TR	10	kPa	ÖNORM EN 1607	
Druckspannung CS(10)	50	kPa	ÖNORM EN 826	
Punktlast PL(5)	410	N	ÖNORM EN 12430	
TECTONIC HT				
Dicke [mm]		80	100	120
Breite [mm]		600	600	600
Länge [mm]		1200	1200	1200
R _D [m ² · K/W]		2,15	2,70	3,20

Das Produkt entspricht der harmonisierten europäischen Produktnorm EN 13162. MPA Stuttgart (Identifikationsnummer 0672) hat die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit des Produkttyps, die Erstinspektion und laufende Inspektionen des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und das CE Zertifikat mit der Nummer 0672-CPR-0319 ausgestellt. MPA Stuttgart (benachrichtigtes Prüflabor Nr. D-ZE-11027-05-00) erstellte die Prüfberichte über die anderen erklärten Eigenschaften. Informationen zur Leistungserklärung (DoP) gemäß EU-Bauprodukteverordnung finden Sie unter www.ursa.at im Bereich Dokumentation und auf <https://ursa.dop.com>.

URSA Mineralwolle ist gesundheitlich unbedenklich und mit dem RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ und dem EUCEB-Markenzeichen gemäß „Richtlinie 97/69/EG Anmerkung Q“ gekennzeichnet.

URSA Mineralwolle kann nach sachgemäßer Verwendung und zerstörungsfreiem Ausbau als Dämmung wiederverwendet oder vollständig recycelt werden. Beim Umgang mit Dämmstoffen aus Mineralwolle sind die Piktogramme und Hinweise auf den jeweiligen Verpackungen zu beachten. Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrung wieder. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Zertifiziert nach: ISO 9001, ISO 14001
Irrtümer, techn. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

URSA Dämmsysteme Austria GmbH
Brunner Gasse 2/ Top 9
2380 Perchtoldsdorf
Tel. +43 (0) 1 865 5766-0
office.ursa.at@etexgroup.com
www.ursa.at

